



# KoskiPly birch

Cienka sklejka brzożowa dla wielorakich zastosowań



Laser Atelier, Robin Hanhart

KoskiPly jest silną, ale elastyczną sklejką brzożową z poprzecznymi pasmami wykonaną całkowicie z okleiny brzożowej i pokrytą na stronie wierzchniej okleiną brzożową bez spin. Okleiny mogą pozostać w stanie naturalnym, zostać palakierowane lub zabejcowane.

## Zalety

- **jednorodna powierzchnia o stałe wysokiej jakości**
- **silna, doskonała siła gięcia**
- **lekka i dekoracyjna**
- **łatwa obróbka maszynowa i obróbka powierzchni**
- **bez plam i bezwonna**
- **dostosowane do cięcia laserowego i wodą**

KoskiPly może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Elastyczność materiału jest duża, co bardzo zwiększa możliwość jej zastosowania.

## Przykłady zastosowania końcowego

- **szafki kuchenne, lustra drzwiowe**
- **ściany działowe, parawany wzrokowe**
- **części mebli**
- **przepierzenia izolujące dźwiękowo**
- **zabawki, pamiątki, karty, biżuteria**
- **modele**
- **instrumenty muzyczne, głośniki**
- **wnętrza**
- **siodła**
- **kije hokejowe**
- **lampy**
- **cięcia laserowe**
- **kajaki, wiosła**
- **narty**
- **samochody wyścigowe, samoloty**
- **ramki do okularów**
- **etui do tabletów i telefonów komórkowych**
- **produkty wewnętrzne**

## KOSKIPLY BIRCH DANE TECHNICZNE

**Podstawowa sklejka**  
Forniry z fińskiej brzozy

**Klejenie**  
Do wewnątrz i na zewnątrz

**Jakość**  
Jakość standardowa AB / B okleina brzożowa cięta rotacyjnie bez łączeń, inne jakości oraz właściwości GL1 i GL2 na życzenie

**Grubości**  
0,4 mm 3 warstwy  
0,6 mm 3 warstwy  
0,8 mm 3 warstwy  
1,0 mm 3 warstwy  
1,5 mm 3 warstwy  
2,0 mm 4 warstwy  
2,5 mm 5 warstw  
3,0 mm 6 warstw  
3,5 mm 7 warstw  
4,0 mm 8 warstw  
4,5 mm 9 warstw  
5,0 mm 10 warstw  
5,5 mm i grubsze aż do 60 mm

**Rozmiary**  
1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm  
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm  
1820 x 910 mm  
2400 x 1200 mm

Maks. rozmiar dla grubości 0,4 – 1,0 mm (3 warstwy) to 1550 x 1550 mm.

## Dodatkowa powłoka

Dostępne pokrycie fornirem (buk, dąb, jesion, teak, orzech), folią lub powlekane papierem

**Waga**  
Okolo 700 kg/m<sup>3</sup>

## Pakowanie

Grubość	sztuk/paczka
0,4 mm	25 sztuk
0,6 mm	25 sztuk
0,8 mm	50 sztuk
1,0 mm	100 sztuk
1,5 mm	100 sztuk
2,0 mm	100 sztuk
2,5 mm	100 sztuk
3,0 mm	50 sztuk
3,5 mm	50 sztuk
4,0 mm	50 sztuk
4,5 mm	50 sztuk
5,0 mm	50 sztuk

5,5 mm i grubsze na życzenie  
Jedna paleta zawiera 4-6 paczek

## Certyfikaty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC i FSC

Informacje te, choć oparte na dokładnych testach, mają tylko na celu opisanie ogólnych wytycznych i są podawane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Jakiegokolwiek skazy inne niż te spowodowane przez jasno zweryfikowane wady produkcyjne lub dotyczące obsługi ze strony dostawcy są na odpowiedzialność użytkownika. Jakiegokolwiek roszczenia co do form rekompensaty są ograniczone do wartości wybrakowanych produktów.

